

## **GOLD FIBRE SILK**

IGGFS13 (310 g/m<sup>2</sup>)

ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK est doté d'une couche barytée (sulfate de baryum) identique à celle traditionnellement étendue sous la couche argentique des papiers photographiques à support fibres. Cette couche barytée, placée sous la couche réceptrice d'encre, contribue à une définition accrue, une gamme de tons étendue et d'excellentes propriétés d'archivage, toutes caractéristiques importantes pour les photographes professionnels exigeants imprimant des fichiers numériques. Les papiers barytés ont un aspect et un toucher unique. Depuis plus d'un siècle, ils sont devenus une référence pour les artistes photographes du monde entier.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Support fibres photo traditionnel
- Aspect et toucher d'un papier photo baryté traditionnel
- Images noir et blanc et couleurs de très haute qualité

### **COMPATIBILITÉ AVEC LES ENCRE ET LES IMPRIMANTES**

Pour obtenir les meilleurs résultats, l'emploi d'une imprimante de qualité utilisant des encres pigmentaires d'origine est recommandé. Les encres pigmentaires nécessitent un certain temps pour se "fixer" avant manipulation et peuvent conduire à une légère perte de brillant dans les surfaces imprimées.

#### **Remarque Importante:**

Vérifiez que votre imprimante accepte GALERIE Gold Fibre Silk en ce qui concerne l'épaisseur et le grammage.

### **DISPONIBILITÉ**

Le papier ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk est disponible en feuilles et en rouleaux. Pour des informations plus précises, voir le "Tableau de disponibilité" de la section GALERIE sur [www.ilford.com](http://www.ilford.com).

### **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (VALEURS CIBLES)**

Grammage	310 g/m <sup>2</sup>
Teinte (CIE L*a*b*)	97,0 ; - 0,5 ; 0,2
Épaisseur	315 microns (12,5mil)
Degré de blanc CIE D65°	100
Opacité	>95%
Luminosité D65°	96
Brillance (60°)	20%

### **INFORMATIONS ADDITIONNELLES**

Manipulez le support avec soin après impression et attendez 24 heures pour que les encres pigmentaires soient totalement sèches. Le temps de séchage réel varie selon les encres utilisées, les conditions ambiantes pendant et après l'impression et la charge d'encre. Respectez les temps de séchage suggérés par le fabricant de l'imprimante pour les encres considérées.

Nous déconseillons l'emploi d'encre noire mate avec GALERIE Gold Fibre Silk car l'encre risque de baver et de ne pas adhérer correctement à la surface.

#### **Remarque:**

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés respectives.